

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Carta a superficie naturale, fabbricata con il 100% di cellulosa E.C.F. di legno proveniente da boschi, i cui responsabili attuano i principi e le misure per garantire una gestione sostenibile delle foreste. FSC MIX CoC 000010. Il prodotto è Acid Free, con riserva alcalina, a garanzia di lunga conservazione conformemente alla norma ISO 9706. Alto grado di bianco. Qualità ottima. Altissime prestazioni per copie di prestigio. Idonea per fotocopie, stampa laser, ink-jet e fax a carta naturale.

Uncoated paper, made with 100% of bleached pulp E.C.F. manufactured from trees, whose producers comply with methods and policy to guarantee a sustainable management of forest. FSC MIX CoC 000010. The product is Acid Free, with alkaline reserve, guaranteeing long life according to ISO 9706. High grade of white. Optimum quality. High performance for perfect copies. Suitable for photocopying, laser printing, ink-jet and faxing..

CONNOTAZIONI FEATURES



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE PROPERTIES	METODOLOGIA METHOD	TARGET	MIN.	MAX.
Umidità assoluta Moisture Content (%)	UNI EN 20287 E.d.P.	4,5	4,2	4,8
Grammatura Grammage (g/m ²)	UNI EN ISO 536 I.O. 10 P44 004	80	78	82
Spessore Thickness (microns)	UNI EN 20534 I.O. 10 P44 005	102	96	108
C.I.E. Whiteness	ISO 11475 I.O. 10 P44 006	163	160	166
Opacità Opacity (%)	ISO 11475 I.O. 10 P44 006		91	
Ruvidità (Bendtsen) Roughness (Bendtsen) (ml/1')	ISO 8791/2 I.O. 10 P44 007	200	100	300